

Produktdatenblatt

Kunststoffputz aussen

für Fassaden KU-N / KU-V

Produktebeschreibung Kunststoffputz aussen ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden.

Zusammensetzung
Bindemittel: Polymerdispersion
Zusatzstoffe: Marmormehl und Sande, Farbpigmente, Fasern etc.
Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer etc.

Anwendungsbereich
Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Im Sockelbereich keinen Granolan Kunststoffputz verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden.
Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden und ist überstreichbar.

Verbrauch	Typ	Körnung	pro m ² ca.	Struktur	Einfärbung
	KU-N	1.0 mm	1.9 kg	Negativ	ja
	KU-N	1.5 mm	2.3 kg	Negativ	ja
	KU-N	2.0 mm	2.8 kg	Negativ	ja
	KU-N	3.0 mm	3.8 kg	Negativ	ja
	KU-N	4.0 mm*	4.7 kg	Negativ	ja
	KU-N	5.0 mm*	5.8 kg	Negativ	ja

Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibe

Typ	Körnung	pro m ² ca.	Struktur	Einfärbung
KU-V	1.0 mm	2.2 kg	Vollabrieb	ja
KU-V	1.5 mm	2.5 kg	Vollabrieb	ja
KU-V	2.0 mm	3.1 kg	Vollabrieb	ja
KU-V	3.0 mm*	4.0 kg	Vollabrieb	ja

Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibe

* auf Bestellung

Lieferform Gebinde à 25 kg

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter +5° C

Granolan Kunststoffputz im Eimer gut aufrühren. Wenn erforderlich, kann die Konsistenz durch Zugabe von wenig Wasser angepasst werden. Granolan Kunststoffputz mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke gleichmässig auf vollständig ausgehärtete, saubere, trockene, gleichmässige Untergründe, die frei von löslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäure, Schalöl usw. sind, aufgetragen. Verreiben mit Plastikreibscheibe usw. Nach dem Antrocknen darf nicht mehr nachgerieben werden.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

